

评价报告编号：GTTZJ-2023--01

金华市国泰砂轮研磨有限公司
平型钢材树脂砂轮
碳足迹报告

金华市国泰砂轮研磨有限公司

2023年1月

基本信息

报告信息

报告编号： GTTZJ-2023--01

编写单位： 金华市国泰砂轮研磨有限公司

编制人员： 李月芳

发布日期： 2023 年 1 月 7 日

采用的标准信息

ISO/TS 14067-2013 《温室气体.产品的碳排放量.量化和通信的要求和指南》

PAS2050:2011《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》

目 录

1、执行摘要	1
2、产品碳足迹介绍 (PCF) 介绍	3
3、目标与范围定义	5
3.1 企业及产品介绍	5
3.2 研究目的	5
3.3 研究的边界	7
3.4 功能单位	7
3.5 生命周期流程图的绘制	7
3.6 取舍准则	9
3.7 影响类型和评价方法	9
3.8 数据质量要求	10
4、过程描述	10
4.1 原材料生产阶段	10
4.2 原材料运输阶段	11
4.3 产品生产阶段	12
4.4 产品运输阶段	12
4.5 产品使用阶段	12
4.6 产品回收阶段	13
5、数据的收集和主要排放因子说明	13
6、碳足迹计算	14
6.1 碳足迹识别	14
6.2 计算公式	14
6.3 碳足迹数据计算	15
6.4 碳足迹数据分析	15
7、不确定分析	17
8、结语	17

1、执行摘要

金华市国泰砂轮研磨有限公司成立于 2003 年，是一家专业从事砂轮生产和出口的企业，是一家集研发、生产、销售为一体的“国家高新技术”、“省专精特新”、“省科技型”企业。公司全体员工以“诚信为本、勤勉敬业”为宗旨，立志打造：“中国第一、世界名牌”的砂轮为目标，十几年间实现了公司的跨越式发展。在 10 余年的制造经验中，我公司获得了持续性的发展，锻炼出了一支优秀的团队。目前已拥有员工 150 多人（其中科研人员 5 人，本、专科以上学历者 30 余人）的大型私营企业。同时我们还给众多全球一线品牌提供加工服务，并与多个国际著名公司建立良好的业务关系

本报告的功能单位定义为生产“1 片平型钢材树脂砂轮”。系统边界为“从摇篮到坟墓”类型，调研了平型钢材树脂砂轮的上游原材料（包括白刚玉，棕刚玉，树脂等）生产阶段、原材料运输阶段、平型钢材树脂砂轮生产阶段、平型钢材树脂砂轮销售运输阶段、平型钢材树脂砂轮使用阶段及报废后回收处置阶段。




图 1 平型钢材树脂砂轮生命周期系统边界图

报告中对生产平型钢材树脂砂轮的不同过程比例的差别、各生产过程碳足迹比例做了对比分析。从单个过程对碳足迹贡献来看，发现主要原材料获取过程对产品碳足迹的贡献最大，其次为产品生产过程能源消耗。

研究过程中，数据质量被认为是最重要的考虑因素之一。本次数据收集和选择的指导原则是：数据尽可能具有代表性，主要体现在生产商、地域、时间等方面。平型钢材树脂砂轮生产生命周期主要过程活动数据来源于企业现场调研的初级数据，部分通用的原辅料（如 PE 等）数据来源于 CLCD-China 数据库、瑞士 Ecoinvent 数据库、欧洲生命周期参考数据库（ELCD）以及 EFDB 数据库，本次评价选用

的数据在国内外 LCA 研究中被高度认可和广泛应用。

数据库简介如下：

CLCD-China 数据库是一个基于中国基础工业系统生命周期核心模型的行业平均数据库。**CLCD** 包括国内主要能源、交通运输和基础原材料的清单数据集。

Ecoinvent 数据库由瑞士生命周期研究中心开发，数据主要来源于瑞士和西欧国家，该数据库包含约 4000 条的产品和服务的数据集，涉及能源，运输，建材，电子，化工，纸浆和纸张，废物处理和农业活动。

ELCD 数据库由欧盟研究总署开发，其核心数据库包含超过 300 个数据集，其清单数据来自欧盟行业协会和其他来源的原材料、能源、运输、废物管理数据。

EFDB 数据库为联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）为便于对各国温室气体排放和减缓情况进行评估而建立的排放因子及参数数据库，以其科学性、权威性的数据评估被国际上广泛认可。

2、产品碳足迹介绍（PCF）介绍

近年来，温室效应、气候变化已成为全球关注的焦点，“碳足迹”这个新的术语越来越广泛地为全世界所使用。碳足迹通常分为项目层面、组织层面、产品层面这三个层面。产品碳足迹（**Product Carbon Footprint, PCF**）是指衡量某个产品在其生命周期各阶段的温室气体排放量总和，即从原材料开采、产品生产（或服务提供）、分销、使

用到最终处置/再生利用等多个阶段的各种温室气体排放的累加。温室气体包括二氧化碳（CO₂）、甲烷（CH₄）、氧化亚氮（N₂O）、氢氟碳化物（HFC）和全氟化碳（PFC）等。碳足迹的计算结果为产品生命周期各种温室气体排放量的加权之和,用二氧化碳当量(CO₂e)表示,单位为 kgCO₂e 或者 tCO₂e。全球变暖潜值（Global Warming Potential, 简称 GWP），即各种温室气体的二氧化碳当量值,通常采用联合国政府间气候变化专家委员会（IPCC）提供的值,目前这套因子被全球范围广泛适用。

产品碳足迹计算只包含一个完整生命周期评估（LCA）的温室气体的部分。基于 LCA 的评价方法,国际上已建立起多种碳足迹评估指南和要求,用于产品碳足迹认证,目前广泛使用的碳足迹评估标准有三种:①《PAS2050: 2011 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》,此标准是由英国标准协会(BSI)与碳信托公司(Carbon Trust)、英国食品和乡村事务部(Defra)联合发布,是国际上最早的、具有具体计算方法的标准,也是目前使用较多的产品碳足迹评价标准;②《温室气体核算体系:产品寿命周期核算与报告标准》,此标准是由世界资源研究所(World Resources Institute, 简称 WRI)和世界可持续发展工商理事会(World Business Council for Sustainable Development, 简称 WBCSD)发布的产品和供应链标准;③《ISO/TS 14067: 2013 温室气体—产品碳足迹—量化和信息交流的要求与指南》,此标准以 PAS 2050 为种子文件,由国际标准化组织(ISO)编制发布。产品碳足迹核算标准的出现目的是建立一个一致的、国际间

认可的评估产品碳足迹的方法。

3、目标与范围定义

3.1 产品介绍

近几年来在国际工具市场上推出的一种新型陶瓷刚玉磨料砂轮，磨削性能介于超硬的立方氮化硼(CBN)砂轮和普通刚玉砂轮之间，其加工性能和使用寿命要远高于刚玉砂轮，价格适中，对磨床要求不高，得到了广大用户的青睐。同时陶瓷材料来源于地球最丰富的粘土矿物，具有较好的耐磨性、耐热性、高硬度和耐化学侵蚀能力等优势而成为优先发展的绿色新材料体系。

1981 年美国 3M 公司工业磨料部率先推出了陶瓷刚玉磨料，其韧性是普通刚玉的数倍，磨削性能优于大多数普通磨料。八十年代中期，诺顿公司开发出了一种新型刚玉 SG 磨料，通过提纯、烧结和粉碎等工艺，获得一定尺寸晶体堆聚团状结构的陶瓷刚玉磨料磨粒，在低于刚玉熔点温度的条件下，通过一系列有控制的烧结工艺获得致密强韧的磨粒。该磨料中的晶体很小，一般为 $0.1\mu\text{m}\sim 0.2\mu\text{m}$ ，仅为普通刚玉磨粒晶体尺寸的 $1/50\sim 1/100$ ，属于高纯度亚微米级超细刚玉晶体微粒结构，而每颗磨粒中含有无数的亚微米级大小的切削刃。在磨削过程中，依照暴露的先后次序，参与对磨削工件的切除，超细陶瓷刚玉磨料质量的提高和结构形态的改变，导致很多优良性能，如良好的自锐作用，较高的抗断裂能力和理想的磨损特性等。

普通刚玉磨粒在正常磨损条件下，由于磨粒与金属表面的滑擦作

用，产生了强烈的摩擦，使磨粒承受高温应力，处于塑性流动状态，磨粒逐渐钝化而磨损。而新型陶瓷刚玉磨粒在磨削过程中，钝化的微小晶体(切削刃)从磨粒中整个脱落下来，持续暴露出新的微切削刃，因此，磨粒碎裂后仍能保持锋利的峰尖。根据上述分析，新型陶瓷刚玉磨料具有如下特点：

特点	性能优势
磨料纯度高	含有 99.6% 的 α - Al_2O_3 高纯度优质刚玉，组织致密，强韧性好
磨粒中显微组织均匀	不存在微细裂纹等缺陷，且磨粒与磨粒之间显微组织保持良好的一致性
磨粒结构独特	磨粒为亚微米级晶体堆聚团状结构，内含无数锋利的微小切削刃，有很强的金属切除能力
磨粒自锐性好	磨粒的整个磨损过程即是其本身的自锐过程，在有效使用寿命期间，磨粒始终处于锋锐状态，磨削性能稳定

国外含有陶瓷刚玉磨料的各种砂轮和砂带制品在我国得到了广泛的应用，但国外对该种磨料的生产技术实行封闭，只卖相关产品，不转让技术。因此，迫切需要国内科研人员加快科研攻关，实现在陶瓷刚玉磨料磨具方面的突破，增强我国磨料磨具行业的竞争力。

3.2 研究目的

本研究的目的是得到金华市国泰砂轮研磨有限公司生产的平型钢材树脂砂轮产品全生命周期过程的碳足迹，为金华市国泰砂轮研磨有限公司开展持续的节能减排工作提供数据支撑。

碳足迹核算是国泰砂轮实现低碳、绿色发展的基础和关键，披露产品的碳足迹是金华市国泰砂轮研磨有限公司环境保护工作和社会责任的一部分，也是金华市国泰砂轮研磨有限公司迈向国际市场的重要一步。本项目的研究结果将为金华市国泰砂轮研磨有限公司与平型

钢材树脂砂轮产品的采购商和原材料的供应商的有效沟通提供良好的途径，对促进产品全供应链的温室气体减排具有一定积极作用。

本项目研究结果的潜在沟通对象包括两个群体：一是金华市国泰砂轮研磨有限公司内部管理人员及其他相关人员，二是企业外部利益相关方，如上游主要原材料、下游采购商、地方政府和环境非政府组织等。

3.3 研究的边界

根据本项目的研究目的，按照 ISO/TS 14067-2013、PAS 2050:2011 标准的要求，本次碳足迹评价的边界为金华市国泰砂轮研磨有限公司 2022 年全年生产活动及非生产活动数据。经现场走访与沟通，确定本次评价边界为：产品的碳足迹=原材料获取+原材料运输+产品生产+销售运输+产品使用+回收利用。

3.4 功能单位

为方便系统中输入/输出的量化，功能单位被定义为生产 1 片平型钢材树脂砂轮。

3.5 生命周期流程图的绘制

根据 PAS2050:2011 《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》绘制 1 片平型钢材树脂砂轮产品的生命周期流程图，其碳足迹评价模式为从商业到消费者（B2C）评价：包括从原材料获取，

通过制造、分销和零售，到客户使用，以及最终处置或再生利用整个过程的排放。平型钢材树脂砂轮产品的生命周期流程图如下：




图 2 平型钢材树脂砂轮产品生命周期评价边界图

在本项目中，产品的系统边界属“从摇篮到坟墓”的类型，为了实现上述功能单位，平型钢材树脂砂轮产品的系统边界见下表：

表 1 包含和未包含在系统边界内的生产过程

包含的过程	未包含的过程
<p>a 平型钢材树脂砂轮生产的生命周期过程包括:原材料获取+原材料运输+产品生产+销售运输+产品使用+回收利用。</p> <p>b 主要原材料生产过程中电力等能源的消耗。</p> <p>c 生产过程电力等能源的消耗。</p> <p>d 原材料运输、产品运输。</p> <p>e 产品的使用及回收。</p>	<p>a 资本设备的生产及维修</p> <p>b 次要辅料的运输</p> <p>c 销售等商务活动产生的运输</p>

3.6 取舍准则

本项目采用的取舍规则以各项原材料投入占产品重量或过程总投入的重量比为依据。具体规则如下：

I 普通物料重量 $<1\%$ 产品重量时，以及含稀贵或高纯成分的物料重量 $<0.1\%$ 产品重量时，可忽略该物料的上游生产数据；总共忽略的物料重量不超过 5% ；

II 大多数情况下，生产设备、厂房、生活设施等可以忽略；

III 在选定环境影响类型范围内的已知排放数据不应忽略。

本报告所有原辅料和能源等消耗都关联了上游数据，部分消耗的上游数据采用近似替代的方式处理，基本无忽略的物料。

3.7 影响类型和评价方法

基于研究目标的定义，本研究只选择了全球变暖这一种影响类型，并对产品生命周期的全球变暖潜值（GWP）进行了分析，因为GWP是用来量化产品碳足迹的环境影响指标。

研究过程中统计了各种温室气体，包括二氧化碳（CO₂），甲烷（CH₄），氧化亚氮（N₂O），四氟化碳（CF₄），六氟乙烷（C₂F₆），六氟化硫（SF₆），氢氟碳化物（HFC）和哈龙等。并且采用了IPCC第四次评估报告(2007年)提出的方法来计算产品生产周期的GWP值。该方法基于100年时间范围内其他温室气体与二氧化碳相比得到的相对辐射影响值，即特征化因子，此因子用来将其他温室气体的排放量转化为CO₂当量（CO₂e）。例如，1kg甲烷在100年内对全球变

暖的影响相当于 25kg 二氧化碳排放对全球变暖的影响，因此以二氧化碳当量（CO₂e）为基础，甲烷的特征化因子就是 25kg CO₂e。

3.8 数据质量要求

为满足数据质量要求，在本研究中主要考虑了以下几个方面：

I 数据准确性：实景数据的可靠程度

II 数据代表性：生产商、技术、地域以及时间上的代表性

III 模型一致性：采用的方法和系统边界一致性的程度

为了满足上述要求，并确保计算结果的可靠性，在研究过程中首先选择来自生产商和供应商直接提供的初级数据，其中企业提供的经验数据取平均值，本研究在 2023 年 1 月进行数据的调查、收集和整理工作。当初级数据不可得时，尽量选择代表区域平均和特定技术条件下的次级数据，次级数据大部分选择来自 CLCD-China 数据库、瑞士 Ecoinvent 数据库、欧洲生命周期参考数据库（ELCD）以及 EFDB 数据库；当目前数据库中没有完全一致的次级数据时，采用近似替代的方式选择数据库中数据。数据库的数据是经严格审查，并广泛应用于国际上的 LCA 研究。各个数据集和数据质量将在第 4 章对每个过程介绍时详细说明。

4、过程描述

4.1 原材料生产阶段

(1) 棕刚玉

主要数据来源：供应商 2022 年实际生产数据

供应商名称：重庆市赛特刚玉有限公司

产地：重庆市涪陵区

基准年：2022 年

(2) 白刚玉

主要数据来源：供应商 2022 年实际生产数据

供应商名称：淄博双杨磨料磨具有限公司

产地：山东省淄博市

基准年：2022 年

(3) 数值

主要数据来源：供应商 2022 年实际生产数据

供应商名称：山东圣泉新材料股份有限公司

产地：山东省济南

基准年：2022 年

主要数据来源：CLCD-China 数据库、瑞士 Ecoinvent 数据库、欧洲生命周期参考数据库（ELCD）以及 EFDB 数据库

分析：本次评价选用的数据在国内外 LCA 研究中被高度认可和广泛应用。

4.2 原材料运输阶段

主要数据来源：供应商运输距离、CLCD-China 数据库、瑞士 Ecoinvent 数据库、欧洲生命周期参考数据库（ELCD）以及 EFDB 数

据库。

4.3 产品生产阶段

(1) 过程基本信息

过程名称：平型钢材树脂砂轮生产

过程边界：各原材料进厂到平型钢材树脂砂轮出厂

(2) 数据代表性

主要数据来源：企业 2022 年实际生产数据

企业名称：金华市国泰砂轮研磨有限公司

基准年：2022 年

主要原料：白刚玉，棕刚玉，树脂、纸

主要能耗：电力

4.4 产品运输阶段

主要数据来源：客户运输距离、CLCD-China 数据库、瑞士 Ecoinvent 数据库、欧洲生命周期参考数据库（ELCD）以及 EFDB 数据库。

分析：企业产品多采用陆路运输，本研究采用数据库数据和客户平均运距来计算产品运输过程产生的碳排放。

4.5 产品使用阶段

主要数据来源：CLCD-China 数据库、瑞士 Ecoinvent 数据库、

欧洲生命周期参考数据库（ELCD）以及 EFDB 数据库。

分析：本研究采用数据库数据和软件建模来计算产品使用阶段产生的碳排放。

4.6 产品回收阶段

主要数据来源：CLCD-China 数据库、瑞士 Ecoinvent 数据库、欧洲生命周期参考数据库（ELCD）以及 EFDB 数据库。

分析：本研究采用数据库数据和软件建模来计算产品回收阶段产生的碳排放。

5、数据的收集和主要排放因子说明

为了计算产品的碳足迹，必须考虑活动水平数据、排放因子数据和全球增温潜势（GWP）。活动水平数据是指产品在生命周期中的所有量化数据（包括物质的输入、输出；能量使用；交通等方面）。排放因子数据是指单位活动水平数据排放的温室气体数量。利用排放因子数据，可以将活动水平数据转化为温室气体排放量。如：电力的排放因子可表示为： $\text{CO}_2\text{e/kWh}$ ，全球增温潜势是将单位质量的某种温室效应气体（GHG）在给定时间段内辐射强度的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联的系数，如 CH_4 （甲烷）的 GWP 值是 21。活动水平数据来自现场实测；排放因子采用 IPCC 规定的缺失值。活动水平数据主要包括：电力、蒸汽、柴油消耗量等。排放因子数据主要包括电力排放因子、蒸汽排放因子、柴油低位热值和单位热值含碳

量等。

6、碳足迹计算

6.1 碳足迹识别

序号	主体	活动内容	活动数据来源	
1	生产设备	消耗电力	初级活动数据	生产报表
2	制冷机、空调、采暖等辅助设备	消耗电力		生产报表
3	原材料生产	消耗电力	次级活动数据	供应商数据、数据库
4	原材料运输	消耗汽油		供应商地址、数据库
5	产品运输	消耗汽油		客户地址、数据库
6	产品使用	消耗电力等		数据库
7	产品回收	消耗电力、热力、柴油等		数据库

6.2 计算公式

产品碳足迹的公式是整个产品生命周期中所有活动的所有材料、能源和废物乘以其排放因子后再加和。其计算公式如下：

$$CF = \sum_{i=1, j=1}^n P_i \times Q_{ij} \times GWP_j$$

其中，CF 为碳足迹，P 为活动水平数据，Q 为排放因子，GWP 为全球变暖潜势值。排放因子源于 EFDB 数据库和相关参考文献，由于部分物料数据库中暂无排放因子，取值均来自于相近物料排放因子。

6.3 碳足迹数据计算

项目	组分	消耗数据	排放因子	GWP	tCO ₂ e
产品生产： 电力（万 Wh）	CO ₂	187.87	0.7035tCO ₂ /MWh	1	1321.67
原材料生产（t）	CO ₂	23210.90	/	1	23210.90
原材料运输（tkm）	CO ₂	935234	0.14kg/tkm	1	130.93
产品运输（tkm）	CO ₂	4329746	0.14kg/tkm	1	327.48
产品使用（t）	CO ₂	0	0tCO ₂ /t	1	0
产品回收（t）	CO ₂	8627	0.01	1	86.27
合计（tCO ₂ e）					25077.61

6.4 碳足迹数据分析

根据以上公式可以计算出 2022 年度公司二氧化碳的排放量为 25077.61tCO₂e。全年共生产平型钢材树脂砂轮 3000 万片。因此 1 片产品的碳足迹 $e=25077.61 / 3000$ 万平方米=0.000836tCO₂e/片，计算得到生产 1 片平型钢材树脂砂轮的碳足迹为 0.000836tCO₂e。从平型钢材树脂砂轮生命周期累计碳足迹贡献比例的情况，可以看出平型钢材树脂砂轮的碳排放环节主要集中在原材料生产过程的能源消耗活动。

平型钢材树脂砂轮产品生命周期碳排放清单：

环境类型	当量单位	产品生产	原材料生产	原材料运输	产品运输	产品使用	产品回收	合计
产品碳足迹（CF）	tCO ₂ e	1321.67	23210.90	130.93	327.48	0.00	86.27	25077.61

所以为了减小平型钢材树脂砂轮碳足迹，应重点对供应商提出节能减排要求并对供应商加以考核，其次加大对平型钢材树脂砂轮产品生产过程中的节能降耗管理。

为减小产品碳足迹，建议如下：

1) 生产用电为国网和光伏设备提供，建议进一步调查电力生产过程，提高数据准确性；

2) 加强节能工作，从技术及管理层面提升能源效率，减少能源投入，厂内可考虑实施节能改造。

3) 原材料生产对产品碳足迹贡献最大，在原材料价位差异不大的情况下，尽量选取原材料碳足迹小的供应商；

4) 在分析指标的符合性评价结果以及碳足迹分析、计算结果的基础上，结合环境友好的设计方案采用、落实生产者责任延伸制度、绿色供应链管理等工作，提出产品生态设计改进的具体方案；

5) 继续推进绿色低碳发展意识

坚定树立企业可持续发展原则，加强生命周期理念的宣传和实践。运用科学方法，加强产品碳足迹全过程中数据的积累和记录，定期对产品全生命周期的环境影响进行自查，以便企业内部开展相关对比分析，发现问题。在生态设计管理、组织、人员等方面进一步完善；

6) 推进产业链的绿色设计发展

制定生态设计管理体制和生态设计管理制度，明确任务分工；构建支撑企业生态设计的评价体系；建立打造绿色供应链的相关制度，推动供应链协同改进。

7、不确定分析

不确定性的主要来源为初级数据存在测量误差和计算误差。减少不确定性的方法主要有：

使用准确率较高的初级数据；

对每道工序都进行能源消耗的跟踪监测，提高初级数据的准确性。

8、结语

低碳是企业未来生存和发展的必然选择，进行产品碳足迹的核算是实现温室气体管理，制定低碳发展战略的第一步。通过产品生命周期的碳足迹核算，可以了解排放源，明确各生产环节的排放量，为制定合理的减排目标和发展战略打下基础。